



Material: **Kalksteinmehl, K6/L VII**

Charakteristik:

Microkristallines reines
Calciumcarbonat

Versandart:

lose und gesackt per LKW oder Bahn;

Einsatzgebiete:

Porzellan glasuren
Glasuren allgemein
Füllstoffindustrie
Schleifmittelindustrie
Email und Fritten

Chemische Analyse:

CaCO ₃	98,5	%
MgCO ₃	0,60	%
Fe ₂ O ₃	0,06	%
HCL unl.	0,40	%
Glühverlust	43,9	%

Feinheit:

Rückstand 45 µ	0,2	%
D 98 %	24	µ
D 50 %	4,8	µ
Teilchen < 2 µm	25	%

Physikalische Daten:

pH-Wert (DIN ISO 787 Teil 9)	9,6	%
Härte nach Mohs	3	
Dichte (DIN ISO 787 Teil 10)	2,7	g/ml
HCL - unlösliches nach DIN 55918	0,40	%
Feuchtigkeit	< 0,2	%
Stampfdichte	1,2	g/cm ³
Ölzahl nach DIN ISO 787 Teil 5	16,0	g/100 g
DOP - Zahl	27,0	g/100 g
Helligkeit (R _y , C/2°, DIN 53163)	87,5	
Gelbwert	5,2	

Die angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktions- und lagerstättenbedingten Toleranzen. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar. Es bleibt die Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen Einsatzzweck zu prüfen.

Krohenhammer Januar 2015