



---

## Material: Kaolinschamotte CZ 1

---

### Charakteristik:

Calzinierter Kaolin

### Versandart:

Gesackt oder  
in Big-Bags

### Einsatzgebiete:

Fritten und Email  
Porzellan glasuren  
Massen und Glasuren allgemein  
Schleifkörper

### Lieferbare Feinheiten:

### Chemische Analyse:

SiO <sub>2</sub>	54,26	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	44,3	%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,13	%
CaO	0,04	%
TiO <sub>2</sub>	0,83	%
K <sub>2</sub> O	0,24	%
Na <sub>2</sub> O	0,06	%
MgO	0,11	%
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	0,01	%

### Brenntemperatur:

Etwa 1.100 °C

---

Die angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktions- und lagerstättenbedingten Toleranzen. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar. Es bleibt die Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen Einsatzzweck zu prüfen.

Krohenhammer August 2015