



Material: Talkum CT 158

Charakteristik:

Chinesisches Talkum

Versandart:

lose und gesackt 25 kg PS per LKW

Einsatzgebiete:

Porzellan glasuren
Massen und Glasuren allgemein
Steatit und Feuerfest
Fritten und Email

Physikalische Daten:

Feuchte < 0,5 Ma%
Weiße R 457 abs 81
Entspricht etwa CIE L*a*b*
L* 94
a* -0,3
b* 1,8

Chemische Analyse:

SiO ₂	47	%
MgO	32	%
Al ₂ O ₃	8	%
Fe ₂ O ₂	<1,0	%
CaO	<1,0	%
Glühverlust	10,5	%
TiO ₂	0,4	%
K ₂ O+Na ₂ O	0,2	%

Rationelle Analyse:

Talk	96,1	%
Dolomit	3,1	%

Kornverteilung:

> 63 µ	0	%
> 50 µ	2	%
> 20 µ	32	%
> 5 µ	83	%
D 50	14	µm

Die angegebenen Daten sind Richtwerte mit produktions- und lagerstättenbedingten Toleranzen. Sie dienen nur zur Produktbeschreibung und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar. Es bleibt die Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produktes für seinen Einsatzzweck zu prüfen.
Krohenhammer, Februar 2013